



# LITOTHERM PAINT ACRYL

## ФАСАДНАЯ КРАСКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

### Назначение

**LITOTHERM Paint Acryl** — высококачественная фасадная краска на основе акриловых сополимеров, устойчивая к загрязнению, имеет превосходные водоотталкивающие свойства. Краска предназначена для окрашивания декоративных штукатурок **LITOTHERM Grafica**, **LITOTHERM Factura**, оштукатуренных поверхностей и других строительных минеральных оснований (за исключением ячеистых бетонов). **LITOTHERM Paint Acryl** применяется для фасадных и внутренних работ.

### Характеристики

Краска **LITOTHERM Paint Acryl** имеет следующие свойства:

- разработана для регионов с различными климатическими условиями, в том числе с экстремальными;
- идеально подходит для высококачественных отделочных работ;
- образует долговечное, эластичное покрытие;
- обладает хорошей укрывистостью;
- легко моется;
- устойчива к воздействию окружающей среды и УФ-лучам;
- имеет широкую цветовую гамму.

### Области применения

**LITOTHERM Paint Acryl** используется для окрашивания минеральных декоративных штукатурок **LITOTHERM Grafica** и **LITOTHERM Factura**, а так же для заключительной отделки и окрашивания минеральных оснований, таким как:

- базовый штукатурный состав **LITOTHERM Base**;
- цементно-песчаные штукатурки;
- плотный и гладкий бетон, пено- и газобетон;
- гипсовые штукатурки (внутри зданий);
- листовые гипсовые материалы — ГВЛ, ГКЛ и т. д. (внутри зданий).

### Требования к основанию

Окрашивание минеральных декоративных штукатурок **LITOTHERM Grafica** и **LITOTHERM Factura**, выполнять после полного высыхания. Время высыхания минеральных декоративных штукатурок составляет не менее 72 часов при температуре воздуха не менее +18°C и относительной влажности не более 55%. Перед окрашиванием основание должно быть очищено от загрязнений и загрунтовано фасадной грунтовкой **LITOTHERM PRIMER Paint Acryl**. Нанесение краски **LITOTHERM Paint Acryl**, начинать после полного высыхания грунтовки (не менее 12 часов).

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87.

Основание должно быть твёрдым, прочным, сухим, чистым и обладать достаточной несущей способностью. Поверхность основания должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, красок и любых веществ, и загрунтовано фасадной грунтовкой **LITOTHERM PRIMER Paint Acryl**. Цементные штукатурки должны выдерживаться 28 дней и быть сухими, с остаточной влажностью не более 3%. Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие окраске, необходимо укрыть полиэтиленовой плёнкой или бумагой для предотвращения загрязнения от попадания краски.

### Нанесение

Перед применением краску необходимо перемешать. Фасадная краска **LITOTHERM Paint Acryl** наносится малярным валиком, кистью или краскораспылителем. Процесс нанесения краски должен быть равномерным, без пропусков и наплывов. Нанесение фасадной краски **LITOTHERM Paint Acryl** производится в два слоя для обеспечения полного покрытия поверхности. Между слоями должна быть выдержана пауза в 2–3 часа для высыхания первого слоя. Расход **LITOTHERM Paint Acryl** по минеральным декоративным штукатуркам **LITOTHERM Grafica** и **LITOTHERM Factura**, в два слоя 0,35–0,45 кг/м<sup>2</sup>. Расход **LITOTHERM Paint Acryl** по минеральным строительным основаниям в два слоя 0,2–0,25 кг/м<sup>2</sup>.

Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие окраске, необходимо укрыть полиэтиленовой плёнкой или бумагой для предотвращения загрязнения от попадания краски.



## Техническая информация

Цвет	Белый или указанный по колерной карте LITOKOL
Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
pH краски	6.5-9.5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	1
Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, с, не менее	14
Вязкость по Брукфильду при температуре (20,0±0,5) °С, 4/10, мПа*с	14000-16000
Степень перетира, мкм, не более	70
Смываемость пленки, г/м <sup>2</sup> , не более	3,5
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24
Срок и условия хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре не ниже +5°С. Не замораживать.

Вышеуказанные рекомендации верны при t° +18°С и относительной влажности воздуха 55%. В других условиях время высыхания LITOTHERM Paint Acryl может измениться.

## Упаковка

Ведро 20 кг



## Рекомендации

- Работы следует выполнять в сухих условиях при относительной влажности воздуха не более 80%.
- Наносить фасадную краску LITOTHERM Paint Acryl рекомендуется при температуре основания и окружающей среды от +5°С до +35°С.
- Не использовать LITOTHERM Paint Acryl для окрашивания магниевых, металлических и пластмассовых поверхностей.
- Не использовать LITOTHERM Paint Acryl в целях, не предусмотренных в настоящей технической инструкции.
- Исключить хранение ведер с LITOTHERM PRIMER Paint Acryl под открытым солнцем и в жарких помещениях.
- Инструменты сразу же после окончания работ следует вымыть чистой водой. Высохшие остатки LITOTHERM Paint Acryl можно удалить только растворителем.

## Меры предосторожности

Хранить в местах недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать защитные перчатки. Избегать попадания раствора на кожу и в глаза. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Региональный представитель

Изготовитель оставляет за собой право совершенствовать состав продукции, вследствие чего некоторые её свойства могут значительно отличаться от вышеуказанных. Изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения материалов LITOKOL, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем, так как вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно если одновременно используются материалы других фирм. Инструкция производителя содержит данные и рекомендации, основанные на собственном опыте и проведённых исследованиях, и не учитывает какие-либо специфические условия. Инструкция носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера. Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную консультационную службу LITOKOL.

Произведено в РФ на дочернем предприятии LITOKOL S.p.A. (Италия)  
 ООО «Ногинский комбинат строительных смесей» (ООО «НКСС»)  
 142410, Московская обл. г. Ногинск, ул. Бетонная, дом 1

ООО «ЛИТОКОЛ»  
 111250 Москва, пр-д Завода «Серп и Молот»,  
 д. 6, стр. 1, 8 этаж  
 тел. (495) 380-22-33, факс (495) 780-35-25  
[litokol@litokol.ru](mailto:litokol@litokol.ru), [www.litokol.ru](http://www.litokol.ru)  
 © – Зарегистрированная торговая марка