



УНКОНТ ЛЮКС LP51 А

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ С ОСНОВАНИЕМ
- СНИЖАЕТ ВПИТЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ОСНОВАНИЯ
- СОКРАЩАЕТ РАСХОД НАНОСИМЫХ МАТЕРИАЛОВ
- АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
- БЫСТРОСОХНУЩИЙ
- МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителers, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, ячеистый бетон, кирпич, цементные и гипсовые основания, ГКЛ и ГВЛ, сильновпитывающие основания.

СВОЙСТВА

- Увеличивает адгезию наносимого раствора к основанию, предотвращая растрескивание.
- Снижает впитывающую способность основания.
- Сокращает расход наносимых материалов, облегчая их нанесение и обеспечивая равномерность высыхания.
- Способствует увеличению прочности и трещиностойкости наносимых в дальнейшем материалов.
- Обеспыливает обрабатываемую поверхность.
- Обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию и развитию вредных микроорганизмов.
- Ускоряет сроки ремонтных работ - быстро высыхает, дальнейшие работы возможно производить через 30-40 минут после нанесения.
- Морозостойкость при хранении 5 циклов позволяет выдерживать многократное циклическое замораживание и оттаивание без изменения свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	100-200 мл/м ²
Время высыхания	около 30 мин
Морозостойкость при хранении	не менее 5 циклов
Температура окружающей среды и основания	от +5°C до +30°C
Температура хранения	Не выше +40°C
Срок хранения	12 месяцев

100-200
мл/м²



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности масляные и битумные пятна, мелкие отслаивающиеся частицы и другие загрязнения.

Проведение работ

Перед применением грунт следует перемешать. ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А наносится кистью, валиком, щеткой или распылителем на обрабатываемую поверхность. Повторное грунтование (при необходимости) и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта (не ранее чем через 30 минут).

В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%. Рабочие инструменты сразу после окончания работ следует промыть водой.

Ограничения

Грунт не предназначен для обработки стальных и деревянных поверхностей, а также поверхностей, покрытых плиткой или масляной краской.

