



# UNI PASTA

ВЛАГОСТОЙКАЯ ГОТОВАЯ К УЛОТРЕБЛЕНИЮ  
ФИНИШНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ШПАТЛЕВКА

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- супербелая
- суперпластичная
- трещиностойкая
- идеально гладкая поверхность под покраску, обои и декоративные штукатурки

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

Кирпичная кладка	
Бетон, железобетон <sup>1</sup>	
Ячеистый бетон	
Цементная, цементно-известковая штукатурка	
Гипсовая штукатурка	
Гипсокартон	
ГКЛ-ШВБ <sup>2</sup>	

### СФЕРА РАБОТ

Внутренние работы	Нормальная влажность	
	Повышенная влажность	
Наружные работы	Фасад	
	Цоколь	

### КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Под керамическую плитку	
Под декоративную штукатурку с фракцией >1 мм <sup>3</sup>	
Под декоративную штукатурку с фракцией <1 мм <sup>3</sup>	
Под текстурные обои	
Под тонкие обои	
Под покраску	

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Ручной	
Машинный	

Нанесение шпаклевки на данное основание возможно только в случае, если в качестве финишного покрытия будут использованы обои. Шпаклевку при этом необходимо наносить слоем не менее 1 мм.

Применение продукта рекомендовано без ограничений.

Применение данного продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf.

<sup>1</sup> Перед нанесением шпаклевки проверить бетон: поверхность, подготовленная к шпательванию, должна быть гладкой, без выбоин, кратеров, наплывов, без масляных пятен и грязи. Железобетон должен быть без повреждений, арматура не должна выступать на поверхность.

<sup>2</sup> Подготовленное основание должно быть обязательно обработано грунтовкой Bergauf PRIMAGRUNT или Bergauf TIEFGRUNT. После нанесения грунтовки основанию необходимо дать высохнуть в течение не менее чем 4 часа.

<sup>3</sup> Применяется для отделки завершенных стыков гипсовых плит с утоненной кромкой и углов при помощи аксессуаров на близкой основе.

<sup>4</sup> Кромка декоративных штукатурок на минеральном вяжущем.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	
Цвет	Белый
Вяжущее	Стирол-акрил
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ	
Расход на 1 м <sup>2</sup>	~1,0 кг
Минимальная толщина нанесения	0,1 мм
Максимальная толщина нанесения	2 мм
Шлифовка <sup>4</sup> после нанесения допускается через	4 часа
Проведение работ при температуре основания	от +10 до +25°С

<sup>4</sup> При нормальных условиях твердения (температура окружающей среды -20°С, влажность -60%).

Bergauf UNI PASTA - готовая к применению полимерная шпаклевка. Предназначена для финишного шпательвания и подготовки высококачественной поверхности под покраску, обои и декоративные покрытия. Также применяется для отделки завершенных стыков гипсовых плит с утоненной кромкой и углов при помощи аксессуаров на бумажной основе.

## СОСТАВ

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, минеральные наполнители, целевые добавки, вода.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1. Очистить поверхность от пыли, грязи и всего, что может ухудшить адгезию к основанию.
2. Провести подготовку основания перед шпательванием: предварительно обработать укрепляющей или проникающей грунтовкой Bergauf (PRIMAGRUNT ИЛИ TIEFGRUNT - в зависимости от типа основания).

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### Основание должно соответствовать СП 71.13330.2017

1. Рекомендуется перемешать шпаклевку перед использованием.
2. Нанести металлическим шпателем на сухие и чистые поверхности ровным слоем толщиной не более 2 мм за один проход. При необходимости операцию повторить после просушки предыдущего слоя.
3. Шлифовать в сухом состоянии. После шлифования удалить пыль. Качество поверхности после шлифовки зависит от выбора и качества шлифовального материала. Шлифовать поверхность необходимо перед полным затвердением пасты.

**ВНИМАНИЕ!** Применять при температуре обрабатываемой поверхности от +10 до +25 °С и влажности не более 60%. В зависимости от температуры, влажности окружающей среды и толщины слоя время высыхания составляет от 3 до 24 часов. Финишную окраску производить через 1 сутки после нанесения последнего слоя шпаклевки.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания материала в глаза и дыхательные пути. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В случае попадания в глаза промыть водой не позднее чем через 15 минут после попадания. При попадании паров материала в дыхательные пути выйдите на свежий воздух и постарайтесь пить как можно больше воды. При работе используйте перчатки и предохраняющие очки.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не менее +5, но не более +30 °С. Следует предохранять ведро со шпаклевкой от чрезмерного нагрева и хранения под прямыми солнечными лучами. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от дня изготовления при условии сохранения целостности заводской упаковки. При хранении возможно расслаивание продукта, которое легко устраняется при перемешивании. Не до конца выработанный продукт держать в плотно закрытой таре и использовать по возможности быстрее.

Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже -40°С.

**Внимание!** Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологией работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

## Главный технолог

ТУ 5772-001-71576152-2016

## Дата изготовления: см. на упаковке

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».

Индекс изготовителя:

**БМ** - ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская обл., Новосибирский р-н, пос. Марусино, Промышленная зона 15.

**БС** - ООО «Бергауф Стерлитамак», Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2.

Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».

В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщить по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейкманна, 75, svprezentziut@bergauf.ru, +7(343)278-52-94.

Требуется консультация по работе со смесями? Тел. 8-800-200-0989, market@bergauf.ru

Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше? www.bergauf.ru



Член Союза производителей сухих строительных смесей



Официальный партнер Специальной Федерации России Свердловская область

UNI PASTA Ready-mix waterproof finishing polymer putty  
Use before applying: concrete, reinforced concrete<sup>1</sup>, cement, cement-lime plaster, Gypsum plaster, Gypsum board, Gypsum board seams. Area of application: interior works at normal humidity high humidity. Surface quality: for decorative plaster with grain size > 1 mm<sup>3</sup>; for decorative plaster with grain size < 1 mm<sup>3</sup>; for textured wallpapers, for thin wallpapers, for painting. Surface quality: manual. Specifications: color - white; binder - styrene-acrylic; consumption per 1 m<sup>2</sup> - 1,0 kg; minimum layer thickness - 0,1 mm; maximum layer thickness - 2 mm; polishing<sup>4</sup> after application allowed after 4 hours; operating temperature of base from +10 to +25 °C.  
Composition: water dispersion of styrene acrylic copolymer, mineral fillers, target additives, water. Working procedure: the base shall comply with SP 71.13330.2017  
1. Mix the putty before using.  
2. Use metal spatula to apply in one pass an even layer not more than 2 mm thick onto dry and clean surface. If necessary, repeat the operation after drying the previous layer.  
3. Polish when becomes dry. After polishing, remove the dust. The surface quality after polishing depends on the choice and quality of the polisher. Polish the surface before complete hardening of the paste. Safety precautions: avoid contact with eyes and respiratory tract. In case of contact with open skin areas, rinse with warm water and soap. In case of contact with eyes, rinse with water no later than 15 minutes after contact.  
If material vapours are inhaled, go outside to breathe fresh air and try to drink as much water as possible. Use gloves and safety glasses when working.  
Products manufactured by order of LLC Bergauf Construction Technologies 75, Sheikmana st., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014, Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99), E-mail: post@bergauf.ru, www.bergauf.ru

UNI PASTA Ылгалга тэвмид дайын полимерли мэрвек тегистеттиш  
Жуу алдында пайдаланышы: бетон, тембетон<sup>1</sup>, цементти, цемент-лимити сылак, гипстик сылак, гипстик картон, ГКЛ-ЖПТ2. Жумуштар саласы: ички жумуштар (кальцитты ылгалдылык жогору ылгалдылык), бетти кабаттын саласы: фракциясы > 1 мм<sup>3</sup> болган сендик сылактын астына, фракциясы < 1 мм<sup>3</sup> болган сендик сылактын астына, текстуралык туюгаздын астына, жинше туюгаздын астына, арналган, боюлган арналган. Бетти кабаттын саласы: колмен Токмилалык сылтатмалары: туси - ак тултур - стирол-акрил; 1 м<sup>2</sup>-ге жумсалыгы - 1,0 кг; жагудын минималды калыңдыгы - 0,1 мм; жагудын максималды калыңдыгы - 2 мм; жаккандан кейин 4 сагат эткен соң тегистетуе4 болды; негиздеменин температурасы +10°С бастан +25°С дейин болган кезде жумуштарды журтулу. Курамы: стирол-акрилдик сополимердин су дисперсиясы, минералдык толькырткыштар, максаты кеспелер, су. Жумеги тартип: негиз КЕ 71.13330.2017 талаптарына сейкес келу керек. 1. Тегистеттиш колданар алдында араластырып алу керек. 2. Металл калкучен курдук жана таза бетти кабаттарга бир жакканды калыңдыгы 2 мм-ден аспайтын бирдей кабаттын жагыныс. Каякч болсо, алдында кабат келгеннен кейин операцияны кайталанан. 3. Курдук куйнде тегистену. Тегистеткеннен кейин шаңа тоолорду келтириш. Тегистеткеннен кейин бетти кабаттын саласы тегистеттиш материалды тануруга жана онын саласына байланысты, бетти кабатты, паста толькымен катканга дейин тегистен алу керек. Каупсуздук техникасы: материалдын кезде жана тыныс алу жолына тиип кетугине жол бермеңиз. Терини ашык белкитерине тиип кеткен кезде жылы сумен сабындап жууныс. Кезге тиип кеткен кезде, тиип кеткеннен кейин 15 минуттан кештирмей сумен жууныс. Материалдын буларга тыныс алу жолдарына тиип кеткен кезде таза аурага шыгыныс жана кыбырк су шугу тырысыныс. Жумеги истеген кезде колпалтар ийини жана сактандырыгы колдирди татыныс.  
Өнім «Бергауф» курлыксы технологиялары» ЖШК тасырысы бойынша өндирди» Свердлов облысы, Екатеринбург, Шейкманна көшесі, 75; Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: post@bergauf.ru, www.bergauf.ru



# 5,25 кг