



# LITOTHERM PRIMER PAINT SIL

## ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК И КРАСОК НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

### Назначение

**LITOTHERM PRIMER Paint Sil** — фасадная силиконовая грунтовка, предназначенная для подготовки штукатурных армированных слоёв **СФТК LITOTHERM** и минеральных оснований перед нанесением декоративных штукатурок **LITOTHERM Grafica Sil**, **LITOTHERM Factura Sil**, а также фасадной силиконовой краски **LITOTHERM Paint Sil**.

### Характеристики

- повышает адгезию декоративных штукатурок к основанию;
- снижает впитывающую способность основания;
- паропроницаемая;
- применяется для внутренних и наружных работ;
- не содержит растворителей;
- грунтовка полностью готова к применению;
- экологически безопасна.

### Области применения

Грунтовка **LITOTHERM PRIMER Paint Sil** применяется для подготовки штукатурных армированных слоёв **СФТК LITOTHERM** и минеральных оснований, таким как:

- базовый штукатурный состав **LITOTHERM Base**;
- цементно-песчаные штукатурки;
- плотный и гладкий бетон, пено- и газобетон;
- гипсовые штукатурки (внутри зданий);
- листовые гипсовые материалы (внутри зданий).

### Требования к основанию в системе СФТК LITOTHERM

Грунтование выполнять по высохшим штукатурным армированным слоям. Время высыхания штукатурных армированных слоёв **СФТК LITOTHERM** составляет не менее 72 часов при температуре воздуха не менее +18°C и относительной влажности не более 55%. Нанесение декоративно-защитного финишного покрытия, после грунтования, начинать не ранее, чем через 3 часа, но не позднее, чем через 6 часов.

Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть полиэтиленовой плёнкой или бумагой для предотвращения загрязнения от попадания грунтовок.

### Требования к минеральным строительным основаниям

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87.

Основание должно быть твёрдым, прочным, сухим, чистым и обладать достаточной несущей способностью.

Поверхность основания должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность грунтовки. Цементные штукатурки должны выдерживаться 28 дней и быть сухими, с остаточной влажностью не более 3%.

Для гипсовых оснований влажность не должна превышать 0,5%. Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть полиэтиленовой плёнкой или бумагой для предотвращения загрязнения от попадания грунтовок.

### Нанесение

Перед применением грунтовку необходимо перемешать. Грунтовка **LITOTHERM PRIMER Paint Sil** наносится малярным валиком, кистью или краскораспылителем (краскопульт) равномерно по всей поверхности. Дальнейшие работы допускаются производить не ранее, чем через 3 часа, но не позднее, чем через 6 часов.

При обработке сильно впитывающих оснований грунтовку наносят в два слоя с перерывом в 2–3 часа. При нанесении первого слоя можно использовать грунтовку, разведённую 1:1 с водой.

## Техническая информация

Цвет	Не нормируется
Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	4
pH грунтовки	6.5-9.5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	12
Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, с, не менее	14
Степень перетира, мкм, не более	70
Смываемость пленки, г/м <sup>2</sup> , не более	3,5
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24
Срок и условия хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре не ниже +5°С. Не замораживать.

Вышеуказанные рекомендации верны при t° +18°С и относительной влажности воздуха 55%. В других условиях время высыхания LITOTHERM PRIMER Paint Sil может измениться.

## Упаковка

Ведро 20 кг



## Рекомендации

- Работы следует выполнять в сухих условиях при относительной влажности воздуха не более 80%. Наносить грунтовку LITOTHERM PRIMER Paint Sil при температуре основания и окружающей среды от +5°С до +35°С.
- Не использовать LITOTHERM PRIMER Paint Sil для грунтования магнизиальных, металлических и пластмассовых поверхностей.
- Не использовать грунтовку LITOTHERM PRIMER Paint Sil в целях, не предусмотренных в настоящей технической инструкции.
- Исключить хранение канистр с грунтовкой LITOTHERM PRIMER Paint Sil под открытым солнцем и в жарких помещениях.
- Инструменты сразу же после окончания работ следует вымыть чистой водой. Высохшие остатки LITOTHERM PRIMER Paint Sil можно удалить только растворителем.

## Меры предосторожности

Хранить в местах недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать защитные перчатки. Избегать попадания раствора на кожу и в глаза. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Региональный представитель

Изготовитель оставляет за собой право совершенствовать состав продукции, вследствие чего некоторые её свойства могут значительно отличаться от вышеуказанных. Изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения материалов LITOKOL, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем, так как вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно если одновременно используются материалы других фирм. Инструкция производителя содержит данные и рекомендации, основанные на собственном опыте и проведённых исследованиях, и не учитывает какие-либо специфические условия. Инструкция носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера. Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную консультационную службу LITOKOL.

Произведено в РФ на дочернем предприятии LITOKOL S.p.A. (Италия)  
ООО «Ногинский комбинат строительных смесей» (ООО «НКСС»)  
142410, Московская обл. г. Ногинск, ул. Бетонная, дом 1

ООО «ЛИТОКОЛ»  
111250 Москва, пр-д Завода «Серп и Молот»,  
д. 6, стр. 1, 8 этаж  
тел. (495) 380-22-33, факс (495) 780-35-25  
litokol@litokol.ru, www.litokol.ru  
® – Зарегистрированная торговая марка