

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Терракоат Микро (G) (Terracoat Micro (G))	61310
---	-------

ОПИСАНИЕ

Терракоат Микро (G) – готовое к применению рельефное низкопрофильное покрытие на акриловой основе с мелкой текстурой типа «шагрень».

Характеризуется экономичностью и простотой нанесения в сочетании с отличными техническими характеристиками: превосходной адгезией, прочностью, повышенной эластичностью, устойчивостью к ультрафиолету, образованию плесени и грибка, что в совокупности обеспечивает материалу высокую долговечность.

СВОЙСТВА

- На основе акриловых сополимеров.
- На водной основе, не содержит органических растворителей, экологически безопасен.
- Пригоден для наружных и внутренних работ.
- Превосходная адгезия к основанию.
- Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям.
- Повышенная трещиноустойчивость и механическая прочность.
- Удобен для нанесения как ручным так и механизированным способом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Терракоат Микро (G) может наноситься при отделке фасадов и внутренних помещений как на новые, так и на старые поверхности цементосодержащих плит, выравнивающих штукатурок, гипсокартона, плоского шифера, а также быть непосредственно нанесено на стены из бетона, кирпича, в том числе силикатного, ячеистого бетона подготовленных с применением соответствующих материалов Террасо. Допускается наносить на старые стены, окрашенные матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность. Терракоат Микро (G) не подлежит нанесению на поверхности, окрашенные масляными красками, лаками или красками, изготовленными на основе мела.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Новые поверхности:

Убедиться в том, что пыль, грязь, а также инородные материалы удалены с поверхности. Все дефекты основания должны быть отремонтированы. Оштукатуренные поверхности должны быть хорошо высушены. Защитить все смежные поверхности, на которые не будет наноситься Терракоат Микро (G).

16.04.2018



Старые поверхности:

Убедиться в том, что основание твердое, прочное, и имеет необходимую несущую способность. При необходимости вымыть поверхность водой сполоснуть и дать высохнуть перед ремонтом или грунтованием. Выровненное основание должно быть предварительно подготовлено нанесением одного из видов грунтовок Террасо. Нанесение грунтовки может быть выполнено с помощью валика, кисти, или с помощью краскопульта.

Для грунтования обычных минеральных строительных оснований рекомендуется использовать грунтовку Террагрунт Белый. Для выравнивания оттенка основания, а также во всех случаях применения Терракоат Микро (G) темных и насыщенных оттенков, грунтовку рекомендуется предварительно заколеровать в цвет близкий к цвету самого покрытия.

При нанесении материала на гладкие или плохо впитывающие основания, таких, как бетон, ЦСП - допускается использовать грунтовку бетоноконтакт Террабонд SP.

При поражении поверхности плесенью или грибком, необходимо выполнить ее очистку биоцидным раствором Террастерил, после чего обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Антиплесень.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Для нанесения Терракоат Микро (G) можно использовать валик, кельму, распылитель. Для получения классического покрытия типа «шагрень» рекомендуется нанесенный валиком или кельмой на основание материал выравнивать широким шпателем для обеспечения одинаковой толщины слоя. После этого, используя крупноячеистый поролоновый валик придать материалу текстуру типа «шагрень».

Во избежание образования сухих краев, нанесение Терракоат Микро (G) следует производить без остановок от одного края поверхности до другого, стыкуя рабочие захватки по принципу «мокрый по мокрому».

Нанесение Терракоат Микро (G) с помощью распылителя позволяет сформировать на поверхности равномерную «мелкокапельную» структуру.

Расход Терракоат Микро (G) составляет 0,7-0,8 кг/м².

Время полного высыхания нанесенного материала составляет 3-4 часа.

Терракоат Микро (G) колеруется по цветовой палитре «Terraco Colours».

Для исключения различий в оттенках материала рекомендуется использовать на отдельно взятой поверхности материалы, относящиеся к одной партии выпуска.

При дозаказе материала того же цвета рекомендуется указывать номер партии материала и дату его производства, которые указываются на упаковке. Подгонка цвета по номеру партии согласовывается дополнительно.

Нанесение покрытия Терракоат Микро (G) рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 80% и при температурах основания и окружающей среды +5- +30°C.

После работы вымыть инструменты и оборудование водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Терракоат Микро (G) выпускается в пластиковых ведрах по 25кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+35°C.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Декоративное финишное покрытие для наружного и внутреннего применения
Внешний вид покрытия	Матовое покрытие с текстурой типа «шагрень» с низкопрофильной структурой
Состав	Акриловый сополимер на водной основе, минеральные фракционированные наполнители, пигменты устойчивые к воздействию ультрафиолета и атмосферным воздействиям
Цвет	Изначально- белый
Колеровка	Колеруется по цветовой палитре «Terraco Colours»
Добавки	Бактерицидные, антикоррозионные
Морозостойкость	F100
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение	Металлическая кельма, распылитель
Текстурирование	Паролоновый мелкоячеистый валик, распылитель
Температура нанесения	Выше +5 - +30°C
Температуры транспортировки	при положительных температурах
Расход	0,7-0,80 кг /м ²
Время высыхания	3- 4 часа (при нормальных условиях)
Условия хранения	+5 - +30°C, в отсутствии прямого солнечного воздействия
Срок хранения	18 месяцев в на поддонах в оригинальной упаковке
Упаковка	Пластиковые емкости по 25 кг



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru