



PRIMAGRUNT

ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

10л

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Увеличение адгезии финишных материалов
- Снижение расходов наносимых материалов
- Улучшенная всепогодная формула

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ	
Штукатурка, шпаклевка	
Наливной пол, стяжка	
Керамическая плитка	
Обои	
Краска	
ТИП ОСНОВАНИЯ	
Бетон, газобетон	
Штукатурка	
Гипсокартон	
Кирпич	
Дерево, ДСП	
Старое мелящие	
СФЕРА РАБОТ	
Помещения с нормальной влажностью	
Помещения с повышенной влажностью (ванная)	
Наружные работы	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	
Внешний вид в таре	Непрозрачная жидкость
Внешний запах	Стирол-акриловая дисперсия
МДНВ	Не менее 6%
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ	
Расход на 1 м ²	100 – 200 г
Нанесение второго слоя через	1 час
Проведение работ	От +5 до +25 °С

Главный технолог

ТУ 2316-002-71576152-2014

СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия с добавлением различных вспомогательных веществ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Грунт не разбавляя наносят кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя при температуре не ниже +5°С.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Грунт не содержит летучих органических растворителей, нетоксичен и пожаровзрывобезопасен. После применения инструмент промывать водой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С. Допускается 5-кратное замораживание при температуре не ниже -40°С общей продолжительностью не более 2-х недель. Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

Продукция производится по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».

Индекс изготовителя:

БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Королёво, 2.

БМ – ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Марусино, Промышленная зона 15.

Все претензии по качеству необходимо высылать на адрес

ООО «Бергауф Строительные Технологии»:

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75

post@bergauf.ru, +7(343)278-52-94

Требуется консультация по работе со смесями? Тел.: 8-800-200-0989,

market@bergauf.ru

Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше?

www.bergauf.ru



Член Союза производителей сухих строительных смесей



PRIMAGRUNT ЭМБЕБАП ТЕГСТЕГШ

ҚОЛДАҢ САЛАСЫ: Жағу алдында пайдаланыңыз: Сылақ, бітеме; Құйылатын еден, тартпа; Керамикалық тақташ; Тұсқаған; Бою; Негіздемелік типі, Бетон, газды бетон; Сылақ; Гипсті картон; Кірпіш; Ағаш, АЖТ. Жұмыстар саласы. Ылғалдылығы қалыпты бөлмелер; Ылғалдылығы жоғары бөлмелер (ванна бөлмесі).

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ: Өнімнің сипаттамалары: Ыстықты сыртқы түрі; Мөлдір емес сұйықтық; Байланыстырушы; Акрилат; ХЗСУ; Кем дегенде 6%; Қолдану сипаттамалары: 1 м² -ге жұмсалыуы: 100 – 200 г; Екінші қабат жағылады: 1 сағаттан кейін. Жұмыстарды жүргізу: +5-тен +25 °С-ге дейін.

ҚҰРАМЫ: Өртүрлі қосалқы заттар қосылған синтетикалық акрилдік полимерлердің сұйық дисперсиясы.

НЕГІЗДЕМЕЛІ ДАЙЫНДАУ: Беткі қабатын шан-тозаңнан және лас заттардан, қатпарланған ескі жабындардан және майлы дақтардан, яғни материалдың негіздемеге қатысты адгезиясын нашарлата алатын заттардың барлығынан тазартыңыз.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ: Төсенішті сұйылтпай, бояу жақшыпен, білікшемен немесе шашыратқышпен +5 °С-ден төмен емес температурада 1-2 қабат етіп жағыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ: Төсеніштің құрамында ұшап органикалық ертіңділер жоқ, токсинді емес және өртену және жарылу қаупі жоқ. Қолданғаннан кейін құралды сумен жуыңыз.

САҚТАУ: Тығыз жабылған ыдыста +5+30 °С-ден төмен емес температурада сақталыңыз. Келіңді сақтау мерзімі: 18 ай.

Техникалық шарттар ТУ 2316-002-71576152-2014

Өндіруші: «Бергауф Невьянск» деген ООО, Свердловсктің облысы, Невьянский аудан, автодороги 86 километрі Екатеринбург-Серов, А/1. Тел.: +7(343)278-52-94(95-99); E-mail: market@bergauf.ru



4 607151 081726

Дата изготовления: