

## КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Терракоат Гранул 1.0 мм	61420
Терракоат Гранул 1.5 мм	61499
Терракоат Гранул 2.0 мм	61480
Терракоат Гранул 2.5 мм	61505

## ОПИСАНИЕ

Терракоат Гранул- это готовое к применению финишное декоративное штукатурное покрытие на акриловой основе с выраженной наполненной зернистой текстурой типа «шуба». Материал обеспечивает сочетание качественной архитектурной отделки с экономичностью, легкостью нанесения и долговечностью, обладает превосходной адгезией к большинству типов внешних и внутренних поверхностей, характеризуется уникальными водоотталкивающими свойствами, великолепной повышенной эластичностью, устойчивостью к механическим воздействиям и трещинообразованию. Материал предлагается в виде 4 фракций: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 мм.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- На основе водных сополимеров акриловых
- Для применения внутри и снаружи зданий
- Высокая механически прочность и долговечность
- Высокая водонепроницаемость и эластичность
- Превосходная адгезия
- Экологически безопасен, на водной основе
- Применим в СФТК Террако с пенополистирольным утеплителем в качестве защитно-декоративного покрытия
- Рекомендован для применения в регионах с экстремальными климатическими условиями

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Терракоат Гранул может наноситься при отделке фасадов и внутренних помещений как на новые, так и на старые поверхности из бетона, цементосодержащих плит, выравнивающих штукатурок, гипсокартона, плоского шифера подготовленных с применением соответствующих материалов Теггасо, а также использоваться в качестве финишного слоя в системах утепления Теггасо. Допускается наносить на старые поверхности, окрашенными матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность.

Не допускается применение на поверхностях, окрашенных масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками.

В качестве финишного покрытия сертифицирован для применения в СФТК Террако -ПП

19.04.2018



+5/+30°C

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Терракоат Гранул должны быть защищены.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками, например, Террагрунт Махи. Акриловые малярные покрытия, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно зашкурить наждачной бумагой.

Перед нанесением покрытия, основание должно быть загрунтовано адгезионной грунтовкой из ассортимента Теггасо. Грунтование может выполняться с помощью валика, кисти, или с помощью краскопульта.

Для грунтования стандартных минеральных строительных оснований рекомендуется использовать грунтовку Террагрунт Белый. При нанесении материала на гладкие или плохо впитывающие основания (бетон, ЦСП) - допускается использовать пигментированную грунтовку бетоноконтакт Террабонд SP.

При поражении поверхности плесенью или грибком, необходимо выполнить ее очистку биоцидным раствором Террастерил после чего обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Террако Антиплесень.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой материал необходимо тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера. При необходимости, довести покрытие до требуемой консистенции добавлением небольшого количества воды. Материал наносится с помощью нержавеющей кельмы слоем толщиной в «одно зерно». Для получения окончательного внешнего вида покрытия, нанесенный Тетракоат Гранул равномерно разравнивается и распределяется по поверхности основания и, при необходимости, аккуратно заглаживается тем же инструментом.

Окончательно текстура нанесенного покрытия формируется после высыхания. Во избежание сухих краев, нанесение Тетракоат Гранул следует производить без остановок от одного края поверхности до другого, стыкуя рабочие захватки по принципу «мокрый по мокрому».

Окончательно текстура нанесенного покрытия формируется после высыхания.

Нанесение Тетракоат Гранул рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 80% и температурах основания и окружающей среды +5- +30°C. Время полного высыхания нанесенного материала при нормальных условиях составляет около 5 часов.

После работы инструменты вымыть водой.

Для исключения различий в оттенках материала на отдельно взятой поверхности следует использовать материалы, относящиеся к одной партии выпуска.

При заказе материала того же цвета рекомендуется указывать номер партии материала и дату его производства, которые указываются на упаковке.

## РАСХОД МАТЕРИАЛА

Тетракоат Сахара	Расход (кг / м²)	Инструмент
Гранул 1.0 мм	1.6-2.0	Кельма
Гранул 1.5 мм	2.5-2.8	Кельма
Гранул 2.0 мм	3.2-3.7	Кельма
Гранул 2.5 мм	4.2-4.6	Кельма

## БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

## СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Тетракоат Гранул выпускается в пластиковых ведрах по 25 кг и 15 кг. Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска. Хранить в месте недоступном для детей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Декоративное финишное полимерное покрытие на основе акрилового связующего
Внешний вид покрытия	Матовое покрытие с однородной наполненной зернистой (гранулированной) текстурой типа «шуба»
Варианты зернистости	1.0, 1.5, 2.0, 2.5 мм
Пигменты	Устойчивые к неблагоприятным погодным условиям и UV-излучению
Цвет	Изначально -Белый
Колеровка	колерируется по цветовой палитре «TERRACO COLOURS»
Разбавление	Готов к применению, допускается добавление воды до 5%
Добавки	Бактерицидные, антикоррозийные
Морозостойкость	F 100
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение и текстурирование	Металлическая кельма-гладилка
Время высыхания (при 20±2°C)	Около 4-5 часов
Условия хранения	При положительных температурах, при отсутствии прямого солнечного воздействия
Упаковка	Пластмассовые ведра 25 кг и 15 кг
Хранение	18 месяца в заводской нераскрытой упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,  
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017  
Тел.: +7 495 921 22 37,  
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,  
ул. Целинная, 15 К,  
Тел.: +7 4212 41 05 63,  
info.vostok@terraco.ru